

УДК 661.183.6

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА КИСЛОТНЫЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОКРЕМЕЗЕМНЫХ ЦЕОЛИТОВ В РЕАКЦИИ МЕТИЛИРОВАНИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛА

С.Ф. Эминова, Т.О. Гахраманов, С.Э. Мамедов, Е.И. Ахмедов

*Бакинский государственный университет
AZ 1148 Баку, ул. З.Халилова, 23; e-mail : taleh_bdu@mail.ru*

Изучено влияние модификации пентасилов катионами щелочноземельных (ЩЗЭ), редкоземельных элементов (РЗЭ) и Zn²⁺ на их кислотные и катализитические свойства, а также на паро-селективность катализаторов в реакции метилирования этилбензола. Установлено, что при химическом модифицировании высококремнеземных (ВК) цеолитов (ультрасил и ЦВМ) катионами Sr²⁺, Ba²⁺, Zn²⁺, Lu³⁺, La³⁺ и Ho³⁺ происходит перераспределение кислотных центров и существенное уменьшение концентрации и силы брентедовских кислотных центров, что и обуславливает повышение паро-селективности катализатора по n-этилтолуолу.

Ключевые слова: цеолит типа ультрасил и ЦВМ, метанол, этилбензол, метилирование, этилтолуолы.

ВВЕДЕНИЕ

Перспективным способом получения п-этилтолуола (п-ЭТ) - ценного сырья для синтеза винилтолуола является алкилирование этилбензола метанолом на высококремнеземных (ВК) цеолитах типа ZSM-5[1-2]. Одним из возможных путей изменения каталитических свойств цеолитов является модификация кислотных центров путем удаления наиболее сильных кислотных центров и изменения их природы. В этом отношении перспективным оказывается путь

химического модифицирования цеолита с использованием соединений B, P, Ni, Si, Mg и др. [1-5], которые оказывают паро-ориентирующее влияние на активность цеолитных катализаторов в превращениях ароматических углеводородов. В настоящей работе изучено влияние природы обменного катиона (Sr²⁺, Ba²⁺, Zn²⁺, Lu³⁺, La³⁺, Ho³⁺) на каталитические и кислотные свойства пентасилов в реакции метилирования этилбензола.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования были взяты ВК-цеолиты типа ультрасила и ЦВМ с мольными отношениями равными 61 и 33 соответственно. Катионные формы пентасила получали методом ионного обмена по методике, описанной в [4]. Перед опытом цеолиты активировали в токе воздуха при 400⁰С в течение 1 ч. В качестве сырья использовали этилбензол и метанол марки «ХЧ».

Опыты проводили на установке проточного типа со стационарным слоем


каталайзатора объемом 4 см³ в реакторе идеального вытеснения, в токе водорода при атмосферном давлении, в интервале температур 300-400⁰ С, при объемной скорости подачи сырья 1 ч⁻¹ и мольном отношении C₈H₁₀ : CH₃OH : H₂, равном 2:1:2.

Анализ продуктов реакции осуществляли хроматографическим методом [4]. Кислотные свойства катализаторов изучали методом термодесорбции аммиака [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Наряду с водородными формами катализическую активность в метилировании этилбензола проявляют различные M^{n+} -катионные модификации ультрасилов и ЦВМ (рис.1,2). Свойства последних определяются природой, зарядом и размером катиона. Как и для цеолитов других типов, при прочих равных условиях

при переходе от M^{2+} к M^{3+} -формам пентасилов активность катализаторов возрастает. Видно, что в отличие от Н-форм катионные формы цеолитов проявляют существенно более высокую селективность по *n*-ЭТ. По снижению каталитической активности цеолиты располагаются в ряд:



При переходе от M^{2+} -ультрасил и M^{3+} -ультрасил с катионами малого размера к образцам с более крупными M^{2+} и M^{3+} , активность контактов уменьшается. Это указывает на сходный механизм формирования активных центров в разных цеолитных материалах. Однако следует

отметить, что образцы с более крупными катионами проявляют более высокую параселективность. Чем больше размер M^{n+} , тем выше параселективность M^{n+} -ультрасила. По убыванию параселективности M^{n+} -ультрасилы располагаются в ряд:




Рис.1. Зависимость конверсии этилбензола (а) и селективности по *n*-ЭТ от температуры на катионных формах цеолитов типа ультрасила (УС)

Модифицирование Н-ультрасилов двух и трехзарядными катионами существенно снижает выход побочных продуктов. Наибольшее снижение выхода побочных продуктов наблюдается на Sr- и Ba-формах цеолитов. Однако Sr- и Ba-формы пентасилов проявляют низкую катализическую активность. Их активность заметна при температурах выше 400 °C.

Такая же закономерность наблюдается

при модифицировании ВК-цеолита типа ЦВМ многозарядными катионами (Рис.2). Природа катиона РЗЭ³⁺ заметно влияет на активность и селективность цеолита ЦВМ. Наибольшая конверсия этилбензола достигается на Lu-форме цеолита. Однако La-форма цеолита проявляют более высокую селективность по *n*-ЭТ. При температуре 300° С на La-форме цеолита селективность по *n*-ЭТ составляет 51%.

Известно, что одной из основных причин изменения каталитической активности в реакциях, протекающих по карбоний-ионному механизму, является изменение числа и силы кислотных

центров. Считают, что основной вклад в алкилирование вносят сильные и средние кислотные центры и определенное соотношение концентрации льюисовских и бренстедовских кислотных центров [7].




Рис.2. Зависимость конверсии этилбензола (а) и селективности по *n*-ЭТ (б) от температуры на катионных формах пентасила (ЦВМ)

Роль поливалентных металлов сводится, по-видимому, к тому, что многозарядные катионы в результате ионного обмена замещают часть протонов в “мостиковых” гидроксильных группах цеолитного каркаса, уменьшая тем самым концентрацию наиболее сильных бренстедовских кислотных центров, ответственных за протекание побочных процессов – диспропорционирования, трансалкилирования и крекинга.

Гидратированные многозарядные катионы, выполняющие роль компенсирующих катионов решетки, при дегидроксилировании превращаются в координационно-ненасыщенные внепрешеточные катионы – слабые льюисовские кислотные центры [5]. Это дает основание предположить, что не только бренстедовские, но и льюисовские кислотные центры несут ответственность за протекание реакции алкилирования и селективность процесса. Действительно, как следует из данных табл. 1. Н-форма цеолита обладает высокой концентрацией сильных кислотных центров. При замене катионов натрия на катионы РЭ³⁺, ШЗЭ²⁺ и Zn²⁺ также появляются сильные

кислотные центры. Однако концентрация сильных кислотных центров на этих катионных формах значительно ниже, чем на Н-форме. Причем концентрация сильных кислотных центров на Zn-форме несколько выше, чем на La-форме ультрасила. При переходе к Sr- и Ва-формам сильные кислотные центры практически отсутствуют. На этих формах присутствуют в основном слабые и средние кислотные центры (табл.).

Сопоставление общей каталитической активности катионных форм цеолитов со спектром их кислотности показывает, что на РЭ- и Zn-формах, обладающих значительной концентрацией сильных кислотных центров, наряду с метилированием этилбензола существенно протекают также побочные реакции, т.е. метилирование протекает неселективно. Поэтому РЭ- и Zn-формы цеолитов проявляют более низкую селективность по *n*-ЭТ, чем Sr- и Ва-формы ультрасилов. Однако на катионных формах по сравнению с Н-формой цеолита содержание *n*-ЭТ в смеси кислолов выше равновесной, т.е. наблюдается повышение селективности по *n*-ЭТ.

Распределение числа кислотных центров (мкмоль г^{-1}) по величинам энергии активации (E , кДж/моль) для цеолитов модифицированных различными катионами

Образец	$E < 95$ кДж/моль	$95 \leq E < 130$ кДж/моль	$E > 130$ кДж/моль	Высокотемпера- турное плечо	$130 < E < (160-175)$ кДж/моль
НУС	625	213.5	3145	-	-
НЦВМ	618	216.4	328.1	-	-
0.69 Zn - УС	190.2	228.3	194.2	75.8 (>165 $^{\circ}\text{C}$)	118.4
0.73 La - УС	196.2	237.4	170.2	59.9 (>165 $^{\circ}\text{C}$)	110.3
0.77 Ho - УС	194.3	234.8	172.9	60.8 (>165 $^{\circ}\text{C}$)	112.,1
0.71 Zn - ЦВМ	190.8	230.1	199.4	78.2 (>165 $^{\circ}\text{C}$)	121.2
0.77 Sr- УС	350.2	217.3	17.5	-	-
0.83 Ba-УС	364.5	210.4	12.1	-	-

В отличие от указанных катионных форм, на Sr- и Ba-формах не обладающих сильными кислотными центрами, метилирование этилбензола не сопровождается протеканием побочных реакций диспропорционирования и трансалкилирования этилбензола и продуктов метилирования. Поэтому на этих формах практически не происходит образование этилтолуолов. Sr- и Ba-формы обладают очень низкой каталитической активностью. Образование этилтолуолов на них наблюдается при достаточно высокой температуре $t \geq 400^{\circ}\text{C}$. В интервале температур 400-450 $^{\circ}\text{C}$ содержание *n*-ЭТ в смеси этилтолуолов (42-63%) существенно выше, чем на остальных катионных формах ультрасилов (37-54%).

Таким образом, каталитические свойства катионных форм ультрасилов и пентасилов зависят от природы, заряда, размера катионов M^{n+} и спектра кислотных центров цеолитов. На многозарядных (РЗЭ^{3+} , Zn^{2+})-формах ультрасилов и пентасилов повышение пара-селективности сопровождается существенным протеканием побочных реакций, а на Sr- и Ba-формах повышение пара-селективности сопровождается резким снижением активности.

Эти закономерности связаны с наличием в РЗЭ, Zn-формах сильных и средних, а в Sr- и Ba-формах—слабых и средних кислотных центров.

ЛИТЕРАТУРА

- Исаков Я.И., Исакова Т.А., Миначев Х.М., Липкин Б.А. Алкилирование толуола метанолом на высоко-кремнеземных цеолитах ЦВМ. // Нефтехимия, 1986, т.26, №3, с. 335.
- Faramawy S. Selektive toluene-methanol alkylation over modified ZSM-5zeolite catalysis. // Petroleum Science and Technology, 1999, v.17, Issue 3&4, p.249-271.
- Faramawy S., El-Sabagh S.M., Al-Mehbad N.Y. Selektive alkylation of toluene with methanol over P-modified H-ZSM-5:effect of treatment with chromium and nickel. // Reaction Kinetics and Catalysis, 1999, Volume (issue): 66 (2), p. 257-263.
- Мамедов С.Э., Ахмедов Э.И., Керимли Ф.Ш., Махмудова Н.И. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола и метилирования толуола. // Журнал Прикладной химии, 2006, т.79, № 10, с.1741-1743.
- Миначев Х.М., Исаков Я.И., Шпиро Е.С., Исакова Т.А. Исследование каталитических свойств в реакции толуола с метанолом и характеристики поверхности пентасиловых систем в зависимости от их происхождения, состава и способа модификации. //

- Кинетика и катализ, 1988, т.29, №6, с.1413-1423.
6. Ющенко В.В. Расчет спектров кислотности катализаторов по данным термопрограммированной десорбции амиака. // Журнал физической химии, 1997, т.71, № 4, с.628-632.
7. Сидоренко Ю.Н., Галич П.Н. Селективное алкилирование метилзамещенных ароматических углеводородов на цеолитах кислотной и основной природы. // Нефтехимия. 1991, т.21, №1, с.54-59.

REFERENCES

1. Isakov Ja.I., Isakova T.A., Minachev H.M., Lipkin B.A. Alkylation of toluene by methanol on high-silica zeolites ZSM. *Neftehimiya - Petroleum Chemistry*. 1986, vol. 26, no. 3, pp. 335. (In Russian).
2. Faramawy S. Selektive toluene-methanol alkylation over modified ZSM-5zeolite catalysis. *Petroleum Science and Technology*, 1999, vol. 17, Issue 3&4, pp. 249-271.
3. Faramawy S., El-Sabagh S.M., Al-Mehbad N.Y. Selektive alkylation of toluene with methanol over P-modified H-ZSM-5:effect of treatment with chromium and nickel. *Reaction Kinetics and Catalysis*, 1999, Vol. (issue): 66 (2), pp. 257-263.
4. Mamedov S.Je., Ahmedov Je.I., Kerimli F.Sh., Mahmudova N.I. Influence of phosphorus content on physical-chemical and catalytic properties of H-pentasyle in the reaction of m-xylol isomerization and toluene methylation. *Zhurnal Prikladnoi Khimii - The Russian Journal Of Applied Chemistry*. 2006, vol. 79, no. 10, pp. 1741-1743.
5. Minachev H.M., Isakov Ja.I., Shapiro E.S., Isakova T.A. Research into catalytic properties in the reaction of toluene with methanol and description of surfaces of pentasyle systems depending on their origin, composition and method of modification. *Kinetika I kataliz - Kinetics and Catalysis*, 1988, vol. 29, no. 6, pp.1413-1423. (In Russian).
6. Yushenko V.V. Calculation of spectra of catalysts acidity according to thermo-programmed desorption of ammonia data. *Zhurnal fizicheskoy khimii - Russian Journal of Physical Chemistry*. 1997, vol. 71, no. 4, pp. 628-632.
7. Sidorenko Yu.N., Galich P.N. Selective alkylation of methyl-substituted aromatic hydrocarbons on acid and basic zeolites. *Neftehimiya – Petroleum Chemistry*, 1991, vol. 21, no. 1, pp. 54-59. (In Russian).

EFFECT OF MODIFICATION ON ACID AND CATALYTIC PROPERTIES OF HIGH-SILICA ZEOLITES IN THE REACTION ETHYL BENZENE METHYLATION REACTION**S.F. Eminova, T.O. Gakhramanov, S.E. Mammadov, E.İ. Akhmadov**

Baku State University
Z.Xalilov str., 23, Baku, AZ 1148, Azerbaijan Republic; e-mail: taleh_bdu@mail.ru

Received 13.04.2017.

Effect of pentasyles modification by cations of alkaline –earth, rare-earth elements and Zn²⁺ on their acid and catalytic properties, as well as on catalysts' para-selectivity in the methylation reaction of ethylbenzene has been examined. It revealed that during chemical modification of high-silica zeolites (ultrasyle and ZSM) with Sr²⁺, Ba²⁺, Zn²⁺, Lu³⁺, La³⁺ and Ho³ cations there takes place redistribution of acidic centers and significant decrease of concentration and intensity of Bronsted acid centers which leads to the rise in para-selectivity of the catalyst by p-ethyltoluene (p-ET).

Keywords: zeolite type ultrasyle and pentasyle , methanol, ethylbenzene, methylation, ethyltoluene.

***ETİLBENZOLUN METİLLƏŞMƏSİ REAKSIYASINDA MODİFİKASIYANIN
YÜKSƏKSİLİŞİUMLU SEOLİTLƏRİN TURŞU VƏ KATALİTİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ***

S.F. Eminova, T.O. Qəhrəmanov, S.E. Məmmədov, E.İ. Əhmədov

*Bakı Dövlət Universiteti
AZ 1148 Bakı, Z.Xəlilov küç., 23; e-mail:taleh_bdu@mail.ru*

Etilbenzolun metilləşməsi reaksiyasında pentasillərin Zn^{2+} , (QTE) və (NTE) kationları ilə modifikasiyasının onların turşu və katalitik xassələrinə, həmcinin kamalizamorların para seciciliyinə təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yüksəksilisiumlu seolitlərin (Ultrasil və YMS) Sr^{2+} , Ba^{2+} , Zn^{2+} , Lu^{3+} , La^{3+} u Ho^{3+} kationları ilə kimyəvi modifikasiyası turşu mərkəzlərinin yenidən paylanması, Brensted turşu mərkəzlərinin qatılığının, qüvvəsinin əhəmiyyətli azalmasına səbəb olur. Nəticədə katalizatorun p-etiltoluola görə para seciciliyi yüksəlir.

Acar sözlər: Uitrasil və pentasil tipli seolit, metanol, etilbenzol, metilləşmə, etiltoluollar.

Поступила в редакцию 13.04.2017.